

Tasa de cobertura

1. La tasa de cobertura varía desde 160 sq/ft por galón para ladrillos y piedras extremadamente porosos hasta 220 sq/ft por galón para ladrillos y piedras más densos. La piedra de grano muy compacto y el ladrillo pulido pueden alcanzar hasta 280 sq/ft por galón.
2. Sólo se requiere aplicar una capa.
3. Se deben revisar las condiciones existentes antes de la aplicación. Se recomienda una aplicación inicial de 220 sq/ft por galón. Una sección de prueba puede ayudar a determinar la dosis correcta de aplicación.

Aplicación sobre pared/ladrillo vertical y piedra

1. Limpie a fondo la superficie a tratar con agua. Asegúrese de eliminar cualquier tratamiento superficial, moho, hongos y algas antes de enjuagar y lavar con agua.
2. Deje secar la superficie antes de aplicar. El recubrimiento para ladrillo y piedra debe aplicarse sobre una superficie seca.
3. **Agitar bien antes de usar.** No diluir ni mezclar con otros líquidos.
4. La aplicación se realiza normalmente con un pulverizador de baja presión, pero también se puede hacer con brocha o rodillo.
5. No rellena ni sella grietas visibles existentes. Las grietas existentes deben tratarse antes de la aplicación.
6. Evite aplicar durante la exposición directa al sol o al viento: una evaporación demasiado rápida podría provocar ligeras imperfecciones en la superficie tratada. Un ejemplo sería una pared expuesta al sol durante un día caluroso. Aplique solo cuando la temperatura de la superficie sea de 50°F y no baje de 40°F durante las siguientes 8 horas, ni de 90°F durante las siguientes 8 horas.
7. El tiempo de reacción es de 3 a 5 horas. La aplicación resistirá lluvias ligeras después de 12 horas y lluvias fuertes después de 24 horas.
8. Las aplicaciones típicas duran un promedio de 10 años o más antes de necesitar una nueva aplicación. La frecuencia de reaplicación será menor que la frecuencia de aplicación original, por lo que siempre se debe tratar primero una sección de prueba para determinar la frecuencia de reaplicación.
9. La aplicación típica dura de 5 a 7 años en una piscina privada promedio. La frecuencia de reaplicación será menor que la habitual.

Aplicación sobre ladrillos y piedras planos/horizontales

1. Limpie a fondo la superficie a tratar con agua. Asegúrese de eliminar cualquier tratamiento superficial, moho, hongos y algas antes de enjuagar y lavar con agua.
2. Deje secar la superficie antes de aplicar. El recubrimiento para ladrillo y piedra debe aplicarse sobre una superficie seca.
3. **Agitar bien antes de usar.** No diluir ni mezclar con otros líquidos.
4. La aplicación se realiza normalmente con un pulverizador de baja presión, pero también se puede hacer con brocha o rodillo.
5. No rellena ni sella grietas visibles existentes. Las grietas existentes deben tratarse antes de la aplicación.
6. Evite la aplicación durante la exposición directa al sol o al viento: una evaporación demasiado rápida podría provocar ligeras imperfecciones en la superficie tratada. Un ejemplo sería una pared expuesta al sol durante un día caluroso y soleado.
7. Aplicar solo cuando la temperatura de la superficie sea de 50°F y no baje de 40°F durante las siguientes 8 horas, ni de 90°F durante las siguientes 8 horas.
8. El tiempo de reacción es de 3 a 5 horas. La aplicación resistirá lluvias ligeras después de 12 horas y lluvias fuertes después de 24 horas.
9. Las aplicaciones típicas duran un promedio de 10 años o más antes de necesitar una nueva aplicación. La frecuencia de reaplicación será menor que la frecuencia de aplicación original, por lo que siempre se debe tratar primero una sección de prueba para determinar la frecuencia de reaplicación.
10. La aplicación típica dura de 5 a 7 años en una piscina privada promedio. La frecuencia de reaplicación será menor que la habitual.

Requisitos de almacenamiento y advertencias

1. Proteja el producto de la congelación durante el almacenamiento. Contacte al fabricante si el producto ha sido congelado. Mantenga y asegúrese de que todos los sellos estén bien apretados para evitar la evaporación y la contaminación. Proteja los contenedores de almacenamiento de la radiación ultravioleta y los daños ambientales.

Brick & Stone Cover

LONG-LASTING, BREATHABLE WATER REPELLENT

Cubierta de ladrillo y piedra

Directriz de Solicitud

Revisado en diciembre de 2025

2. Proteja las superficies no absorbentes y el aluminio durante la aplicación. Tenga cuidado con el exceso de pulverización en condiciones de viento.
3. Utilice siempre el equipo de protección personal necesario para el trabajo.
4. Mantener fuera del alcance de los niños.

Escanee el código para visitar nuestro sitio web

Scan the code to visit our website.

www.ecobeton-usa.com

